



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Термоклей, которым обработан наш продукт содержит **смола полиамида**.

При использовании продукта необходимо соблюдать следующие технические требования:

ТРЕБОВАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ПРОДУКТА:

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Термопресс
ДАВЛЕНИЕ:	1 КГ / см ²
ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:	мин. 135° - макс. 155°
ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ:	мин. 15 сек. – макс. 25 сек.

Важно:

- Дать полностью остыть после термовоздействия;
- В случае, если результат не будет удовлетворительным, необходимо увеличить время термовоздействия, но не увеличивать температуру для нанесения, до тех пор пока вы не получите лучший результат.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОДУКТА:

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ:	max. 75 °
УСТОЙЧИВОСТЬ К СТИРКЕ:	max. 40 °
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТИРКА:	30 °, вывернуть одежду наизнанку
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМЧИСТКЕ:	хорошая

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ НАНЕСЕНИЯ:

ТИП ТКАНИ:	РЕЗУЛЬТАТ:
ХЛОПОК, ЛЕН, ШЕЛК:	очень хороший
ПОЛТЕСТЕР:	очень хороший
ВИСКОЗА:	очень хороший
АКРИЛ, ЛИКРА, КАПРОН:	очень хороший
КОЖА:	неудовлетворительный
НЕЙЛОН:	неудовлетворительный
КЛЕЕНКА:	неудовлетворительный

Если Вам необходима дополнительная информация, просим связываться с нами.