



## PRODUKTA TEHNISKĀS PRASĪBAS

Termiskā līme, ar ko apstrādāts mūsu produkts satur **poliamīda sveķi**.

Lietojot produktu, nepieciešams ievērot sekojošās tehniskās prasības:

### PRODUKTA PIEMĒROŠANAS PRASĪBAS:

IZMANTOJAMĀ IEKĀRTA:	Termoprese
SPIEDIENS:	1 kg / cm <sup>2</sup>
IESTRĀDES TEMPERATŪRA:	min. 135° - max. 155°
IEDARBĪBAS ILGUMS:	min. 15 sek. – max. 25 sek.

### Svarīgi:

- Ļaut produktam pilnībā atdzist pēc termiskās iedarbības;
- Gadījumā, ja rezultāts nav apmierošs, nepieciešams pagarināt termiskās iedarbības ilgumu, nevis palielināt Termoiekārtas temperatūru, kamēr netiks sasniegts labākais rezultāts.

### PRODUKTA IZTURĪBA:

TERMISKĀ IZTURĪBA:	max. 75 °
IZTURĪBA PRET MAZGĀŠANU:	max. 40 °
REKOMENDĒTA MAZGĀŠANA:	30 °, apgriezt apgērbus uz otro pusi
IZTURĪBA PRET ĶĪMISKO TĪRĪŠANU:	laba

### VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS PRET AUDUMIEM:

AUDUMA TIPS:	REZULTĀTS
KOKVINA, LINS, ZĪDS:	ļoti labs
POLIESTERIS:	ļoti labs
VISKOZE:	ļoti labs
AKRILS, LIKRA, KAPRONS:	ļoti labs
ĀDA:	neapmierinošs
NEILONS:	neapmierinošs
VASKA- GUMIJ- DRĀNA	neapmierinošs

Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija, lūdzam kontaktēties ar mums.